



สีแห้งเร็ว 1K พร้อมใช้

อะคริลิก 1 ส่วน (1K Finishes Paints) · รหัส BC-XXX



ระบบ 1K พร้อมใช้

แห้งเร็ว 3 – 5 นาที

สีโซลิด / บรอนซ์ / มุก

รถยนต์ / รถกระบะ / รถโดยสาร

ทนแดด – ความชื้น

คุณสมบัติ

DESCRIPTION

สีอะคริลิกแห้งเร็วชนิดพร้อมใช้ ระบบสีพ่นซ่อมรถยนต์ 1K คุณภาพสูง ผลิตจากอะคริลิกเรซินเกรดพิเศษ มีครบทั้งสีโซลิด สีบรอนซ์ และสีมุก ในตัวสีผสมสารอะคริลิกแห้งเร็วไว้แล้ว เหมาะสำหรับงานพ่นสีรถยนต์ รถกระบะ รถโดยสาร และรถสาธารณะทุกประเภท พ่นง่าย ครอบคลุมตัวดี ทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น แสงแดดและความชื้น

องค์ประกอบหลัก อะคริลิกเรซิน (Poly Acrylate) · แม่สี · แวกซ์

ข้อมูลทางกายภาพ

PHYSICAL PROPERTIES

เนื้อสีส่วนที่ไม่ระเหย

30 – 40 %

อบที่ 105°C นาน 3 ชม.

ค่าความชื้น-เหลว (ในกระป๋อง)

60 – 120 วินาที

ถ้วยวัด DIN 4 / 25°C

ค่าความถ่วงจำเพาะ

0.9 – 1.3

ที่อุณหภูมิ 25°C

อัตราส่วนผสม

MIXING RATIO

สีแห้งเร็ว 1K (Base)

BC-XXX

100

ทินเนอร์ 1K

AAA / อะคริลิก

80 – 100

** ผสมโดยปริมาตร ปรับปริมาณทินเนอร์ให้ได้ความชื้นที่ใช้พ่น 14 – 18 วินาที (DIN 4)

ข้อมูลการใช้งาน

APPLICATION DATA

ความชื้นที่ใช้พ่น

14 – 18 วินาที DIN 4

จำนวนเที่ยวที่พ่น

2 – 3 เที่ยว พ่นด้านปานกลาง

รูเข็มทาบ

1.3 – 1.4 มม.

ความหนาฟิล์มสี

20 – 25 ไมครอน / 1 – 2 เที่ยว

รูเข็มทาล่าง

1.5 – 1.7 มม.

ทิ้งช่วงระหว่างเที่ยว

5 นาที

แรงดันลม

30 – 45 ปอนด์/ตร.นิ้ว (2 – 3 บาร์)

แห้งผิวสัมผัสได้

3 – 5 นาที

ระยะเวลาการแห้งตัว

DRYING TIME

แห้งผิวสัมผัสได้

3 – 5 นาที

ทิ้งช่วงระหว่างเที่ยว

5 นาที

พร้อมพ่นเคลือบเงา

15 – 20 นาที

หลังพ่นสีเที่ยวสุดท้าย



1

พื้นผิวที่พ่นทับได้

สีเดิมตัวรถ งานสีเก่า หรือสีรองพื้นเกาะเหล็ก (Primer Surfacer)

2

ขัดผิวให้ทั่ว

ขัดด้วยกระดาษทรายตามเบอร์ที่แนะนำด้านล่าง ให้ทั่วทั้งผิวงาน

3

เช็ดทำความสะอาด

ด้วยน้ำยาเช็ดคราบซิลิโคนและยางมะตอย (Silicone & Tar Remover)



เบอร์กระดาษทรายที่แนะนำ

P600 – 800

การขัดน้ำ

P280 – 320

การขัดแห้ง



การพ่นเคลือบเงา

15 – 20 นาที หลังพ่นสี

เคลือบด้วยแล็กเกอร์ 2K (2:1 / 4:1) หรือ 1K อีก 2 – 3 เที่ยว เพื่อความเงางามและทนทาน



โปรดดูรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยได้จากเอกสาร SDS ของผลิตภัณฑ์นี้



บริษัท พี คัลเลอร์ จำกัด

135/151 ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 3-4 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

☎ 092-656-1993

☎ 099-282-6366